



FICHA TECNICA

Blanco Glaciar

Descripción	Pintura plástica mate a base de emulsión vinílica.
Usos	Interior Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general. Su uso está indicado en paredes y techos.
Propiedades	• Buena opacidad • Buen rendimiento • Secado rápido • No salpica • Listo al uso
Beneficio clave	• Más por menos • Excelente precio por m^2.
Colores y tamaños	Blanco (4 L- 15 L)
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Copolímero vinílico Pigmentos: Dióxido de Titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados Disolvente: Agua. Aspecto: Mate Densidad: 1,66 ± 0,04 g/ml Secado a 23ºC: 30 minutos. Repintado a 23ºC: Después de 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 8,5 – 10,5 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 29 g/l COV.
Certificaciones y ensayos	• Brillo: Mate (Norma UNE-EN 13300) • Resistencia al frote: Clase 4 (Norma UNE-EN 13300) • Opacidad: Clase 3 (Norma UNE-EN 13300) a un rendimiento de 10 m^2/L con una relación de contraste de 95,7%.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Agua Dilución: Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente Limpieza de utensilios: Agua Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir la pintura con aproximadamente un 10-15 % de agua.

	Yeso muerto o pulverulento	Imprimar con la Preparación Fijadora Universal Bruguer o Brufix.
	Hierro / Acero	Imprimar con la Preparación Antioxidante Brumín.
	Madera	Imprimar con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer.
	Acabado	Aplicar una o dos capas de Blanco Glaciar. Respetar el tiempo de secado entre capa y capa.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Blanco Glaciar. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimar con la Preparación Fijadora Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 %. Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimarse con la Preparación Madera Sellatine para evitar sangrados posteriores.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 06/12









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**